



## ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478  
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033  
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001  
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045  
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

### 【 銅及び銅合金類用変色防止剤 】

## ゴスペル C-30 (水溶性)

「ゴスペル C-30」は銅、銅合金類の板、条及び化工物の変色（酸化）を防止する水溶性の変色防止剤で処理液の管理が出来る特徴があります。

「ゴスペル C-30」はベンゾトリアゾールに特殊な脂肪酸アミンを結合した特殊な化合物で弱アルカリ性の為、処理液の管理を行う事が出来ます。

#### 〔 性 状 〕

外 観 微かに芳香性臭気を有し、無色～淡黄色の液体  
P H 弱アルカリ性 (PH 8前後)  
比 重 0.96 ± 0.1 (25℃)

#### 〔 使用方法 〕

完全に清浄化（変色、スケールの除去及び脱脂）した被処理物を浸漬、スプレー、シャワー、手拭き（布又は刷毛）のいずれかの方法で処理してください。

- ・ 処理液使用濃度 0.3 ～ 1.0%水溶液
- ・ 処理温度 乾燥炉が有る場合 RT (25℃)  
乾燥工程が無い場合 50 ～ 80℃
- ・ 処理時間 5 ～ 60 秒（処理物の形状などにより異なります）
- ・ 処理後は速やかに冷風又は温風で水切り乾燥を行ってください。
- ・ 乾燥炉をする場合は、処理物の温度が 85℃以下になる温度で乾燥して下さい。

#### 〔 注 意 〕

- ・ 本品を取り扱う場合は、必ず保護具を着用し冷暗所に保管してください。
- ・ 吸入・飲用不可の製品です。
- ・ 本製品の処理液はほぼ中性ですが、排水時は活性炭濾過等の COD 値を下げる処理をして放流してください。