



ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場/福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478
営業本部/東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033
大阪営業所/大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001
名古屋営業所/名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045
盛岡営業所/岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

銅、銅合金、その他金属の変色防止剤 ゴスペル C-70(水溶性)

ゴスペル C-70 は銅合金の変色防止のほか、他の金属に対しても厚い防食皮膜を生成し変色（酸化）を防止する水溶性の変色防止剤です。

撥水性が非常に良好のために、メッキ後の水切りに効果的です。

ゴスペル C-70 は次の環境条件下に於ける変色防止に優れた効果を発揮します。

- ・ 高温、多湿
- ・ 亜硫酸ガス、硫化水素ガス及びこれらを含む汚染された大気

【性状】

微かに揮発性臭気を有する淡黄色の中性液体

比重 0.975～0.985 (20℃)

【使用方法】

完全に清浄化（変色、スケール除去及び脱脂）した被処理物を浸漬、シャワー、手拭きのいずれかの方法で処理して下さい。

1) 処理液使用範囲濃度

- ・ 銅及び銅合金類 0.3～0.7%
- ・ その他の金属類 1.0～1.5%

2) 処理温度 常温～50℃

3) 処理時間

- ・ 銅及び銅合金類 25～40 秒
- ・ その他の金属類 60～90 秒

4) 処理後は水洗又は湯洗（数秒）を行ってから乾燥して下さい。

水洗又は湯洗（数秒）を行いますと非常に水切れが良好です。

【取扱注意】

- ・ 本品は酸性液のため皮膚に付着した場合は直ちに清水で十分に洗浄して下さい。
- ・ 廃液処理は公害防止法及び各都道府県条例に従って下さい。処理方法については御相談下さい。
- ・ 本品を取扱う場合には、必ず保護具（眼鏡、手袋等）を着用して下さい。