



ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢野町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

【 鉄鋼・ステンレス用スケール除去剤 】

ゴスペル・GP-55D

【 特徴 】

- ① 強固な溶接スケールを、素地を侵すことなく除去します。
- ② ステンレス表面の酸化皮膜を速やかに除去します。
- ③ Ni-Cr合金・Fe-Ni-Co合金のスケール除去及び活性化剤としても適しています。

【 使用方法 】

《 ステンレス・鉄・その他の合金の処理目安 》

GP-55D 濃度 : 10~50%

処理温度 : 常温~40℃

処理時間 : 任意 (目安: 1~45分)

処理方法 : 浸漬

*上記は、目安ですので処理材質及び金属の表面状態により大きく異なります。

【 濃度管理 】

分析方法

処理液 10cc を採取し、フェノール・フタレイン (指示薬) を 3~5 滴加え 1N 水酸化ナトリウム標準液 (試薬) で滴定。

$$\text{GP-55D 濃度 (g/L)} = 1\text{N 水酸化ナトリウム滴定量 (mL)} \times 20.4$$

【 取扱上の注意 】

本品は、医薬用外劇物として塩化水素 18%、酸性弗化アンモニウム 7%を含みます。使用時には必ず保護具を借用し、万が一皮膚に付着した場合は、直ちに清水で洗い流してください。液が目に入った場合は、15分以上清水で洗い医師の診察を受けて下さい。

ゴスペル・トーション株式会社

営業本部：東京都中央区新川 1-17-25 TEL03(3523)7266・FAX03(3523)7269