



## ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場/福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478  
営業本部/東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033  
大阪営業所/大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001  
名古屋営業所/名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045  
盛岡営業所/岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

### 【鉄鋼及びステンレス用脱錆剤】

## ゴスペル RS-300

ゴスペル RS-300 は、鉄鋼及びステンレス関係の脱脂、脱錆、防錆を兼ねる一液性処理剤です。

ゴスペル RS-300 で処理された亜鉄鋼類は、処理後軽度のリン酸鉄皮膜が形成されるため、防錆力があり塗装前処理として最適です。

#### 【特徴】

- ・ 脱脂洗浄力が優れ、容易に脱脂処理する事ができます。
- ・ 脱錆力に優れ、特にステンレス累の場合ブラッシングにより、容易に脱錆する事ができます。
- ・ リン酸及び有機酸類の為、作業が安全で又、素材を損傷しません。

#### 【使用法】

処理濃度 10～30%  
処理温度 常温～35℃

#### 処理法

鉄鋼	浸漬・ブラッシング
ステンレス	浸漬・ブラッシング

#### 【補給法】

処理液 2cc をホールピペットでビーカーに採取し、水 10cc を加え、ブロムフェノール指示薬を焼く 3 滴落とすものに、0.1N 水酸化ナトリウムで滴定する。

終点は黄色が淡紫色に変わった点とし、このとき要した 0.1N 水酸化ナトリウムの滴定数(ml)を RS-300 のポイントとする。

$$\text{濃度(\%)} = 0.779 \times \text{ポイント}$$

#### 【処理槽の材質】

塩ビ、耐酸ライニングを施した鉄槽、FRP